






## ヘアカラークリーニング テスト結果

店名	種類	材質	経過時間	条件	除去率
	Tシャツ(借用品)	綿100%	1ヶ月	カット綿使用 10時間	100%
除去前写真			除去後写真		
 <p>カラー汚れ→</p>					
何回も洗濯して薄くなった汚れです。			綺麗に取れました。		
店名	種類	材質	経過時間	条件	除去率
	Tシャツ	綿100%	1日	カット綿使用 15時間	100%
除去前写真			除去後写真		
					
文字部分にかけてのカラー汚れ。			プリント文字には影響なし。		
店名	種類	材質	経過時間	条件	除去率
	ジーンズ	綿100%	1日	カット綿使用 15時間	100%
除去前写真			除去後写真		
					
ジーンズは、ダメージ具合によって差が出ます。			こちらの物はうまく除去できました。		



店名	種類	材質	経過時間	条件	除去率
	ジャケット	ポリ65% 綿35%	1日	カット綿使用 15時間	100%
除去前写真			除去後写真		
					

店名	種類	材質	経過時間	条件	除去率
	カットクロス	ポリエステル100%	1日	カット綿使用 15時間	100%
除去前写真			除去後写真		
					

ポリエステル部分は綺麗に落ちます。

マジックテープの部分は変色あり。



店名	種類	材質	経過時間	条件	除去率
	シャンブークロス	ナイロン100%	1日	カット綿使用 15時間	不可
除去前写真			除去後写真		
					

一見カットクロスと良く似ていますが・・・


ナイロンは、溶けてしまいます。注意願います！



# ヘアカラークリーニング テスト結果

店名	種類	材質	経過時間	条件	除去率
	マフラー	アクリル100%	1日	カット綿使用 15時間	100%
除去前写真			除去後写真		
					

店名	種類	材質	経過時間	条件	除去率
	ブラウス	ポリエステル65%レーヨン30%	1日	カット綿使用 15時間	100%
除去前写真			除去後写真		
					

店名	種類	材質	経過時間	条件	除去率
	スカート	綿52% レーヨン46%	1日	カット綿使用 15時間	100%
除去前写真			除去後写真		
					



店名	種類	材質	経過時間	条件	除去率
	セーター	毛70%アンゴラ20%ナイロン10%	1日	カット綿使用 15時間	不可
除去前写真			除去後写真		



ニット系ウール素材の洋服は・・・



変色しますので、使用不可です。

店名	種類	材質	経過時間	条件	除去率
	Tシャツ(ラメ入り)	綿100%(ラメ入り)	1日	カット綿使用 15時間	不可(ラメ)
除去前写真			除去後写真		



ラメやボタンなど金属が使用されていますと・・・



溶けてしまいますので注意願います。

店名	種類	材質	経過時間	条件	除去率
	ジャンパー	綿100%	1日	カット綿使用 15時間	不可(色落)
除去前写真			除去後写真		



綿100%の素材ですが・・・



希に色落ちや変色(青→ピンク)することもあります。特に、青系色の変色が多いので、目立たない所でテスト下さい。